

Hauptwerkstoff \ Kontaktwerkstoff	Flächenverhältnis	Kupfer / Kupfer-Beryllium	Edelstahl	Zinn	Zink	Gold	Silber	Nickel	Aluminium	Baustahl	Stahlguß	Niedriglegierter Stahl	Chromstahl	Carbon	Graphit	Monel	Magnesium
Kupfer / Kupfer-Beryllium	klein		K	K	S	G	G	K	S	S	S	S	S	M	M	G	S
	groß		G	K	G	K	K	G	S	G	K	G	K	G	G	K	S
Edelstahl	klein	K		K	S	G	G	G	S	S	M	M	M	G	G	G	S
	groß	G		K	G	K	K	K	M	G	G	G	G	G	G	K	S
Zinn	klein	S	G		S	M	M	M	K	S	S	G	M	M	M	M	S
	groß	M	M		G	G	G	G	S	G	G	M	G	G	G	G	S
Zink	klein	G	G	G		S	S	S	M	G	G	G	G	S	S	M	S
	groß	G	G	G		S	S	S	M	G	G	G	G	M	M	M	M
Gold	klein	G	G	M	S		K	G	M	M	M	M	G	G	G	G	M
	groß	K	G	G	M		K	K	M	M	M	M	G	K	K	K	G
Silber	klein	G	G	M	S	K		K	M	M	M	M	G	K	K	G	M
	groß	K	K	G	M	K		K	M	M	M	M	G	K	K	K	G
Nickel	klein	K	G	G	S	G	G		M	M	M	M	G	G	G	K	S
	groß	K	K	G	S	K	K		M	M	M	M	G	G	G	K	S

S = starke Korrosion des Hauptwerkstoffes
 G = geringe Korrosion des Hauptwerkstoffes

M = mäßige Korrosion des Hauptwerkstoffes
 K = keine Korrosion des Hauptwerkstoffes

* Technische Änderungen vorbehalten; die obenstehende Tabelle stellt nur eine Empfehlung der Metallpaarungen dar und ist nicht verbindlich.